

普利可 88 合金補土



普利可合金補土 88 合金補土應用範圍廣泛，於汽車、電鍍鋼材、鋁材、SMC，FRP 或舊漆等表面更展現其絕佳附著力，絕不收縮，快乾易磨無針孔，不黏砂紙易於施作，省時省力。

- 質地更細緻
- 表面更光滑

產品編號	顏色	重量(公斤)/罐	包裝/箱
P884	黃	4 公斤	4 罐/1 箱
P88S	黃	0.5 公斤	18 罐/1 箱


應用方式：



表面需乾燥無塵




每次使用前攪拌均勻



補土與硬化劑混合
混合比例為補土 100 : 硬化劑 2 至 3
(重量比)




乾固時間：4-7 分鐘
(依據溫度和硬化劑比例)




乾燥至可打磨時間
20-30 分鐘 (23 C°)



使用防護口罩



乾/濕打磨
P 80 -180



遠離熱源及陽光直射處

注意事項: 可燃物。揮發氣體為可燃物。為防止吸入揮發氣體請使用口罩。勿接觸眼睛及皮膚。請穿著適當防護衣及手套。若誤食請盡速就醫。遠離兒童。

