

普利可 2K 5:1 頭度鍍鋅底漆



汽車烤漆專用兩劑型底漆，具防鏽、抗蝕、快乾、易磨、高硬度等優點。
普利可 5:1 2K 壓克力底漆上可直接上任何面漆。

多功能用途廣

可當第一度底漆：具防鏽功能可直接使用於金屬表面。不需打底即可附著，金屬附著力強

可當二度底漆：易延展擴散填補性佳

可作噴補土：不需硬化劑直接噴付補土層上，修飾填補針孔及粗糙表面，不受天候影響，乾濕研磨皆易操作

- * 直接施做金屬層
- * 附著力強
- * 防鏽抗蝕

主劑

產品編號	顏色	重量(公斤)/罐	包裝/箱
PRMS	白	1 L	6 罐/1 箱
PRML	白	2.5 L	4 罐/1 箱

硬化劑

產品編號	顏色	重量(公斤)/罐	包裝/箱
HAN	透明	0.5 L	6 罐/1 箱
HAN1	透明	1 L	6 罐/1 箱


應用方式：




表面需乾燥無塵




使用防護口罩



每次使用前攪拌均勻



漆底 (5 : 1 : 1-3):
100 底漆
20 硬化劑
10-30 香蕉水 (根據噴槍噴嘴壓力調整)



厚層 (5 : 1):
100 底漆
20 硬化劑



混和後可使用時間(20°C): 45 分鐘
(23°C); ~ 2-3 小時
(60°C); < 30 分鐘
(根據氣候溼度有所增減 & 55µm)



重力噴槍
1.7- 2.2mm
3-4 bar



壓力噴槍
1.6- 2.0 mm
4 bar



2 層 (第一層完成與第二層應用時間需隔 15 分鐘)
乾燥厚度: 30-40 µm (1 層) 55-80 µm (2 層)

前蒸發時間 (20°C): 5 - 10 分鐘

應用黏度 (黏度杯 4/20°C): 16 - 18 秒



遠離熱源及陽光直射處

注意事項: 可燃物。揮發氣體為可燃物。為防止吸入揮發氣體請使用口罩。勿接觸眼睛及皮膚。請穿著適當防護衣及手套。若誤食請盡速就醫。遠離兒童。

