

普利可 2K MS 壓克力金油



為多用途 2 劑型，抗紫外線抗 UV 金油，可保持永久高亮彩度，特別是對金屬色漆能持續保護光澤。

應用：在兩層漆系統上作為金油漆層保持亮澤光彩。


保持光澤亮彩度
易塗佈填補
高化學抗阻性及耐候性

產品編號	顏色	重量(公斤)/罐	包裝/箱
CV	透明	1 L	6 罐/1 箱


硬化劑 (快, 中, 慢)

產品編號	顏色	重量(公斤)/罐	包裝/箱
HAN	透明	0.5 L	6 罐/1 箱
HAN1	透明	1 L	6 罐/1 箱

應用方式：



表面需乾燥無塵



100 普利可 2K 壓克力金油:
50 普利可 2K 壓克力硬化劑(快, 中, 慢):
10 普利可 2K 香蕉水



混和後可使用時間(20°C): 3-4 小時



(23°C): ~ 8 小時
(60°C): < 30 分鐘
(根據氣候溼度有所增減 & 50-60 μm)

前蒸發時間 (20°C): 5 - 10 分鐘
應用黏度 (黏度杯 4/20°C): 17 - 19 秒
1 公升 2K 壓克力金油(不含香蕉水) 8-10 平方公分



使用防護口罩



重力噴槍
1.3 - 1.4 mm
2.5 - 3.5 bar



壓力噴槍
1.6 - 1.8 mm
4 bar



2 層 (第一層完成與第二層應用時間需隔 15 分鐘)
乾燥厚度: 25-30 μm (1 層) 50-60 μm (2 層)

密度 (20°C, 公克/立方公分): 0.95
保存期限 (20°C): 2 年 (室溫未開封)



遠離熱源及陽光直射處

注意事項: 可燃物。揮發氣體為可燃物。為防止吸入揮發氣體請使用口罩。勿接觸眼睛及皮膚。請穿著適當防護衣及手套。若誤食請盡速就醫。遠離兒童。

